

Iuplace™ TH620

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚苯醚 + PS

一般信息

产品说明

低翘曲

总览

填料/增强材料	• 填料, 20% 填料按重量
特性	• 低翘曲性
用途	• 电气/电子应用领域 • 汽车电子 • 汽车领域的应用 • 通用

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.20	g/cm ³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (300°C/2.16 kg)	12	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直 : 3.20 mm	0.30 到 0.40	%	
流动 : 3.20 mm	0.30 到 0.40	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.060	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	5200	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (断裂)	50.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	12	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ²	5100	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	100	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	4.0	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	115	°C	ISO 75-2/A
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.75 mm)	HB		UL 94

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	60 到 100	°C
干燥时间 - 真空干燥机	2.0 到 4.0	hr
料筒后部温度	240 到 270	°C
料筒中部温度	250 到 290	°C
料筒前部温度	250 到 290	°C
射嘴温度	250 到 280	°C
模具温度	80 到 100	°C
注塑压力	20.0 到 150	MPa

(+) 18816996168

Ponciplastics.com

Iuplace™ TH620
Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚苯醚 + PS

注射	额定值 单位制
注射速度	中等
螺杆转速	60 到 150 rpm

备注
¹ 一般属性：这些不能被视为规格。
² 2.0 mm/min