

PRIMALLOY® A1704

热塑性弹性体

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.



总体			
材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲	• 欧洲	• 亚太地区
性能特点	• 良好的成型性能		
外观	• 黑色	• 自然色	

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.09 g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (230°C/2.16 kg)	6.0 g/10 min	ISO 1133
收缩率 ²		Internal Method
横向流量: 2.00 mm	0.80 %	
流量: 2.00 mm	1.4 %	

弹性体	额定值 单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂)	8.00 MPa	ISO 37
伸长率 (断裂)	500 %	ISO 37
压缩永久变形 ³ (70°C, 22.0 hr)	67 %	ISO 815

硬度	额定值 单位制	测试方法
支撑硬度 (邵氏 A)	80	ISO 7619

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 120x120x2 mm test plaque

³ 6 sheets (each thickness = 2mm)

(+) 18816996168

Poncioplastics.com