

RABALON® MJ6301C

热塑性弹性体

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Technical Data

总体		
性能特点	• 食品接触的合规性	
外观	• 半透明	
物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	0.890 g/cm³	ISO 1183
熔流率 (230°C/2.16 kg)	5.0 g/10 min	ISO 1133
弹性体	额定值 单位制	测试方法
拉伸应力 (100%应变)	1.80 MPa	ISO 37
拉伸应力 (断裂)	15.0 MPa	ISO 37
伸长率 (断裂)	950 %	ISO 37
撕裂强度	30 kN/m	ISO 34-1
压缩永久变形 ³ (70°C, 22.0 hr)	44 %	ISO 815
硬度	额定值 单位制	测试方法
支撑硬度 (邵氏 A)	57	ISO 7619

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。

³ 6 sheets (each thickness = 2mm)