

スチレン系熱可塑性エラストマー ラバロン® 各種機能化シリーズ

項目	試験法	試験条件	単位	低硬度		高透明		
				T320C	T331C	FJ5371C	FJ6371C	FJ7371C
密度	ISO 1183	水中置換法	g/cm ³	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
MFR	ISO 1133	230℃、21.2N	g/10min	0.5	0.7	55	55	55
デュロ硬度A	ISO 7619-1	—	—	15	24	54	64	74
所定伸び引張応力(100%伸び)	ISO 37	1A試験片、試験速度 500mm/min	MPa	0.2	0.3	1.4	2	3
切断時引張応力			MPa	3	3	8	7	8
切断時伸び			%	700	700	700	650	650
引裂強さ	ISO 34	—	N/mm	11	16	30	37	43
圧縮永久歪み	ISO 815 *1	70℃、22hr	%	31	34	—	—	—
HAZE	ISO 14782	試験片2mmt	%	—	—	9	16	23

◆2011年8月改訂

- 上記記載内容は改良のため予告なく変更する場合がございます。
- 上記記載の各物性値は代表値であり、保証値ではありません。特性把握のための目安としてお取り扱いください。
- 上記グレードの使用にあたりましては、用途に対する法規制ならびに適合性・安全性等を試験・ご確認下さい。
- 上記グレードの使用にあたりましては、他社知的所有権にも十分ご注意下さい。
- 上記記載の用途例などは、当該用途などへの適用結果を保証するものではありません。適性把握の為の目安としてお取り扱いください。
- 人体に接触する用途、医療用途、食品包装用途につきましては、必ず弊社宛てにご相談下さい。
- 上記記載のグレード以外にも各種取り揃えておりますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
- *1 ; 2mm厚成形シート×6枚

(+) 18816996168

Poncioplastics.com