

THERMORUN® TT850N

热塑性弹性体

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Technical Data

产品说明			
THERMORUN® TT850N是一种热塑性弹性体(TPO)材料,。该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,。			
总体			
外观	• 自然色		
形式	• 粒子		
物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	0.890 g/cm³	0.890 g/cm³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	10 g/10 min	10 g/10 min	ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直流动方向		1.4 %	
流动方向		1.5 %	
机械性能		额定值 (公制)	测试方法
弯曲模量		450 MPa	ISO 178
弹性体		额定值 (公制)	测试方法
拉伸应力			ISO 37
屈服		14.0 MPa	
断裂		18.0 MPa	
伸长率 (断裂)		420 %	ISO 37
冲击性能		额定值 (公制)	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (-40°F (-40°C))		9.0 kJ/m²	ISO 180
硬度		额定值 (公制)	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D)		49	ISO 868
补充信息			
Data obtained using JIS test methods.			

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² 一般属性：这些不能被视为规格。